



MEEEXE RESIN



Meexe Resin es la resina acrílica que se emplea como componente B de los microcementos bicomponentes de **Meexe two-component microcements**. Está hecha con base agua y sin emplear disolventes. También se usa como imprimación para soportes cementosos absorbentes, ya que es una resina más concentrada y que ayuda a consolidar el soporte.

EN SUPERFICIES CEMENTOSAS

PROPIEDADES

- Excelente penetración y estabilización del sustrato.
- Aplicable mediante rodillo o brocha en una única mano.
- Base agua, no inflamable.
- El producto se suministra listo para su empleo.

RENDIMIENTOS

- 0,10 L/m², depending on the porosity of the substrate.

RECOMENDACIONES DE USO

El soporte debe estar seco, limpio, libre de grasas o aceites y debe tener una textura abierta para permitir la penetración en la superficie y que funcione correctamente para consolidar. Habrá que esperar un mínimo de 30 minutos y no más de 24 horas para realizar la aplicación de la primera mano de microcemento.

ADITIVO PARA EL AGUA DE AMASADO DE MORTEROS

PROPIEDADES

- Mayor adherencia, sobre los morteros u hormigones ya endurecidos y sobre otros materiales.
- Mayor cohesión y plasticidad del mortero u hormigón en estado fresco.
- Aumenta las resistencias mecánicas.
- Aumento de la impermeabilidad del mortero.
- Reduce la aparición de fisuras por retracción.

RENDIMIENTOS

Empleo	Relación Meexe Resin/ Cemento	Relación Meexe Resin/ Árido	Ø Máximo del árido
Enlucido hasta 10 mm	1/5	1/1	3 mm
Recricado de 10 a 30 mm	1/10	1/3	6 mm
Revoque	1/20	1/5	8 mm

RECOMENDACIONES DE USO

Mezclar previamente en el agua de amasado, homogeneizando bien la mezcla, antes de la confección del mortero.

EMPLEADO COMO COMPONENTE B DE LOS MICROCEMENTOS MEEXE BICOMPONENTES

PROPIEDADES

Componente líquido para el amasado de los microcementos **Meexe** bicomponentes.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

El producto debe almacenarse en su envase original cerrado y resguardado de la intemperie a temperaturas comprendidas entre los 10°C y 30°C, en lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de luz solar directa. El tiempo de utilización es de 1 año desde su fecha de fabricación, conservado adecuadamente.

MEZCLAS

La resina **Meexe Resin** se mezcla con los microcementos **Meexe** y con los colorantes según el color seleccionado. Para garantizar las propiedades del revestimiento será imprescindible respetar la relación entre el microcemento y la resina.

- 10 kg de **Meexe Base L** - 2,5 - 3,0 L **Meexe Resin**
- 10 kg de **Meexe Base XL** - 3,0 L **Meexe Resin**
- 10 kg de **Meexe Base XXL** - 2,5 L **Meexe Resin**
- 10 kg de **Meexe Base M** - 3,0 - 3,5 L **Meexe Resin**
- 10 kg de **Meexe Floor L** - 3,0 - 3,5 L **Meexe Resin**
- 10 kg de **Meexe Wall XS** - 4,8 - 5,0 L **Meexe Resin**
- 10 kg de **Meexe Wall S** - 4,5 L **Meexe Resin**
- 10 kg de **Meexe Wall M** - 4,3 L **Meexe Resin**
- 10 kg de **Meexe Rock L** - 2,8 - 3,0 L **Meexe Resin**
- 10 kg de **Meexe Rock XL** - 2,7 - 3,0 L **Meexe Resin**
- 10 kg de **Meexe Base Special L** - 2,8 - 3,0 L **Meexe Resin**
- 10 kg de **Meexe Base Special XL** - 2,7 L **Meexe Resin**
- 10 kg de **Meexe Base Special XXL** - 2,7 L **Meexe Resin**
- 10 kg de **Meexe Floor Special S** - 3,5 L **Meexe Resin**
- 10 kg de **Meexe Floor Special M** - 3,0 L **Meexe Resin**
- 10 kg de **Meexe Pool M** - 3,0 L **Meexe Resin**
- 10 kg de **Meexe Pool XL** - 2,5 L **Meexe Resin**
- 10 kg de **Meexe Kal S** - 3,2 L **Meexe Resin**
- 10 kg de **Meexe Kal M** - 3,7 L **Meexe Resin**
- 10 kg de **Meexe Kal L** - 3,3 L **Meexe Resin**
- 10 kg de **Meexe Kal XL** - 3,0 L **Meexe Resin**

PRECAUCIONES ESPECIALES

En caso de contacto con los ojos limpiar con abundante agua durante 15 minutos. En caso de contacto con la piel lavar con agua y jabón. No ingerir. En caso de ingestión no provocar vómitos y buscar atención médica inmediatamente. Mantener fuera del alcance de los niños.

Se recomienda cumplir con las siguientes medidas:

- Buena ventilación.
- Gafas protectoras para evitar las salpicaduras.
- Guantes de goma.

Los envases vacíos deben ser eliminados de acuerdo con la normativa legal vigente. Para evitar que el producto se seque o espese cerrar la tapa después de cada uso.

Temperatura de aplicación entre 10°C y 30°C.

Este producto no es tóxico, peligroso ni inflamable, en condiciones normales de manipulación. Este producto no contiene ninguna sustancia dañina que conlleve, bajo la actual regulación, tomar ningún tipo de medida adicional en cuanto a su etiquetado.

APLICACIÓN

1. Verter un poco de resina en un envase, añadir toda la carga de pigmento correspondiente a la cantidad de microcemento con el que se va a trabajar y mezclar hasta obtener un líquido de color homogéneo.
2. Verter el microcemento en polvo de forma gradual al tiempo que se mezcla el producto con un agitador mecánico de bajas revoluciones.
3. Mezclar durante al menos 4 minutos hasta obtener una mezcla homogénea y exenta de grumos.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Las herramientas se lavan con agua y jabón inmediatamente después de su uso.

PRESENTACIÓN

Se presenta en envases de 5 y 25 litros.

El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones.

Quedan a disposición del usuario las Hojas de Datos de seguridad del producto.

